



Teknisk specifikation

	TEST	LINDAU
Tillverkningsteknik	ISO 2424	nålfilt
Garn		100% polypropylen
Sekundär baksida		resine (genomskinlig spray)
Garnvikt		630 g/m ²
Totalhöjd	ISO 1765	4,5 mm (±10%)
Totalvikt	ISO 8543	790 g/m ² (±10%)
Brand klassifikation	EN 13501-1	Cfl-s1
Färgbeständighet (ljus)	ISO 105-B02	≥ 5
Färgbeständighet (nötning)	ISO 105-X12	≥ 4
Färgbeständighet (vatten)	ISO 105-E01	≥ 4
Dimensionell stabilitet	ISO 2551	Krympning: ≥ 1,2% Ökning: ≥ 0,5 %
Elektrostatisk laddning	ISO 6356	< 2kV
Värmebeständighet	ISO 8302	0,07 m ² K/W
Glidmotstånd	EN 13882	> 0,3
Bredd		200 / 400* cm (±1%)
Rullängd		≈ 35 m




*beställningsvara, endast helrulle



GUT-nr: E1146BAA
se www.pro-dis.info för mer information.






light green



nr 20



blue



nr 39



red



nr 40



antracite




nr 50



dark beige



nr 60



light grey



nr 70



brown



nr 80



light beige



nr 90