



Teknisk specifikation

	TEST	MERLIN
Tillverkningsteknik	ISO 2424	nålfilt
Garn		100% polypropylen
Sekundär baksida		resine (genomskinlig spray)
Garnvikt		900 g/m ²
Totalhöjd	ISO 1765	5,2 mm (±10%)
Totalvikt	ISO 8543	1090 g/m ² (±10%)
Brand klassifikation	EN 13501-1	Cfl-s1
Färgbeständighet (ljus)	ISO 105-B02	≥ 5
Färgbeständighet (nötning)	ISO 105-X12	≥ 4
Färgbeständighet (vatten)	ISO 105-E01	≥ 4
Dimensionell stabilitet	ISO 2551	Krympning: ≥ 1,2% Ökning: ≥ 0,5%
Elektrostatisk laddning	ISO 6356	< 2kV
Motstånd	ISO 2551	< 1,0 x 10 ⁸ Ω
Ljud absorption	ISO 140-8	17 dB
Värmebeständighet	ISO 8302	0,06 m ² K/W
Glidmotstånd	EN 13882	> 0,3
Bredd		200 / 400* cm (±1%)
Rullängd		≈ 30 m



*beställningsvara, endast helrulle



GUT-nr: 4AD08DA1 GUT
se www.pro-dis.info för mer information.





röd




nr 40



antracit



nr 50



ljusgrå



nr 70



grå



nr 72