





Teknisk specifikation	TEST	MARINA
Tillverknings teknik	ISO 2424	Nålfilt
Ytstruktur		Dilour
Garn	ISO 2424	100 % Polypropylen
Sekundär baksida	ISO 2424	Slät
Garnvikt	ISO 8543	645 g/m ²
Totalhöjd	ISO 1765	~ 6 mm
Totalvikt	ISO 8543	~ 820 g/m ²
Bredd	ISO 3018	200 cm
Rulllängd		~ 30-35 m
GUT Nr.		57A8DBBD

Marina är behandlad med ASOTA-fiber: Extra starkt fiber som är litstarkt och tål hög UV-strålning.




asota
... fibres and more!






30 Blåmelerad



32 Blue



055 Antracit



060 Beige



073 Grå



baksida slät