# Merlin

| Teknisk specifikation | TEST | MERLIN |
|---|---|---|
| Tillverkningsteknik | ISO 2424 | Slät nålfilt |
| Garn | ISO 2424 | 100 % Polypropylen |
| Sekundär baksida | ISO 2424 | Resine |
| Garnvikt | ISO 8543 | 900 g/m$^2$ |
| Totalhöjd | ISO 1765 | ~ 5,2 mm |
| Totalvikt | ISO 8543 | ~ 1090 g/m$^2$ |
| Brand klassifikation | EN 13501-1 | Cfl-s1 |
| Ljusbeständighet | ISO 105-B02 | ≥ 5 |
| Vattentålighet | ISO 105-E01 | ≥ 4 |
| Värmebeständighet | ISO 8302 | 0,06 m² K/W |
| Färghärdighet | ISO 105-X12 | ≥ 4 |
| Elektrisk resistans (horisontell) | ISO 10965 | 1,0X10$^8$ Ω |
| Elektrisk resistans (vertikal) | ISO 10965 | 1,0X10$^8$ Ω |
| Bredd | | 200/400 cm |
| Rullängd | | ~ 35 m |
| GUT Nr. | | 4AD08DA1 |

EN14041

# Merlin

40 röd

50 antracit



70 ljusgrå

72 grå